

POLYPLAN COVERMASTER ca. 300 g/m²

*Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion
Les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes de la production courante*

Garnfeinheit	titre	DIN 53830	280 dtex
Fadendichte (Fd/cm)	contexture	DIN 53853	18/17
Gewebegewicht (g/m ²)	poind tissu	DIN 53854	ca. 100
Flächengewicht (g/m ²)	poind total	DIN 53352	ca. 300
Höchstzugkraft (daN/5cm)	résistance à la rupture	DIN 53354	ca. 150/120
Weiterreisskraft (daN)	resistance à la déchirure amorcée	DIN 53363	ca. 10/8
Haftung	adhérence	IVK-Richtlinien	min. 7,5
Dauerknickverhalten	comportement au pliage	DIN 53359	100'000
Kältebeständigkeit	résistance au froid	DIN 53361	ca. -30° C
Wärmebeständigkeit	résistance à la chaleur	IVK/Pkt. 5	ca. +70° C
Farbechtheit	solidité des coloris	DIN 54004	min. 7

Einsatzzweck: **Bootsverdecke, Falzelte, Schutzhüllen**

- sehr leicht, platzsparend
- wasserdicht, UV-beständig und fäulnishemmend ausgerüstet
- schmutzabweisend

Utilisation: **Tauds de bateaux, tentes pliantes, housses de protection**

- très légère, peu encombrante
- imperméable à l'eau, résistante aux rayons ultraviolets et protégée contre la pourriture
- antisalissante



BLACHO-TEX AG

Vorstadt 6
5607 Häggingen

Telefon 056 624 15 55

Blachen und Zelte
CHE-102.566.939 MWST
www.blacho-tex.ch
info@blacho-tex.ch