

TREVIRA VP 238 ca. 580 g/m²

*Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion
Les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes de la production courante*

Grundgewebe	support	DIN 60001	PES
Garnfeinheit	titre	DIN 53830	1'100 dtex
Bindung	armure	DIN 61101	L 1/1
Fadendichte (Fd/cm)	contexture	DIN 53853	ca. 6,0/6,8
Gewebegewicht (g/m ²)	poind tissu	DIN 53854	ca. 140
Flächengewicht (g/m ²)	poind total	DIN 53352	ca. 580
Höchstzugkraft (daN/5cm)	résistance à la rupture	DIN 53354	ca. 215/215
Weiterreisskraft (daN)	resistance à la déchirure amorcée	DIN 53363	ca. 22,5/22,5
Haftung	adhérence	IVK-Richtlinien	min. 10
Dauerknickverhalten	comportement au pliage	DIN 53359	100'000
Kältebeständigkeit	résistance au froid	DIN 53361	ca. -30° C
Wärmebeständigkeit	résistance à la chaleur	IVK/Pkt. 5	ca. +70° C
Farbechtheit	solidité des coloris	DIN 54004	min. 7
Brennverhalten	comportement au feu	DIN 75200	>10C mm/Min.

Einsatzzweck: Abdeckblachen, textiles Bauen

Utilisation: bâches plates, constructions textiles



BLACHO-TEX AG

Vorstadt 6
5607 Häggingen

Telefon 056 624 15 55

Blachen und Zelte

CHE-102.566.939 MWST

www.blacho-tex.ch

info@blacho-tex.ch